

W-S MASTIC

Descrizione: Sigillante adesivo polimerico MS che polimerizza a temperatura ambiente e con l'umidità dell'aria. Accessorio idoneo per incollaggio e sigillatura dei sormonti ed unioni della guaine WATER STOP o per la posa dei teli su altri elementi della costruzione.

Uso: Applicazione con pistola manuale o pneumatica

Normativa: UNE EN 1253-1 :2015

Produttore: Estil Gurú S.L.U.

Codice di Fabbrica: 589-IQ

W-S MASTIC non polimerizzato

Resistenza al flusso	EN ISO 7390	mm	-	nullo
Confezionamento gratuito	ASTM C-679-71	minuti	-	10 - 15
Formazione della pelle	BS 5889 Ap. A	minuti	-	20 - 30
Indurimento a 23 °C e 55% a R.V.		mm/giorno	-	3
Perdita di volume	DIN 52451	%	-	impercettibile
Punto d'infiammabilità	DIN 51794	°C	-	430
Temperatura di applicazione		°C	-	+5 to +50

WS-MASTIC POLIMERIZZATO (4 settimane a 23 °C e 55% R.V.)

(Shore A) durezza	DIN 53505	51//59	5 // 59	55
Modulo di elasticità al 100%	DIN 53504	MPa	-	1.8 – 2.1
Resistenza alla trazione	DIN 53504	MPa	-	3.2-3.8
Allungamento alla rottura	DIN 53504	%	-	300-350
Temperatura di servizio		°C	-	-40 to +90
Resistenza al taglio dei sormonti delle guaine WATER STOP	EN 12317-2	N/5cm	-	>230

Informazioni aggiuntive

Durata: 12 mesi in confezione chiusa e conservato a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Confezione: cartuccia da 290 ml e confezione da 12 cartucce.

Resa di copertura di una cartuccia da 290 ml: 22 metri lineari di cordolo da 4 mm (da 5 a 6 metri lineari di giunzione sovrapposta).

Aderenza: eccellente su metallo, zincato, acciaio, alluminio, rame, stagno, legno, poliestere, PVC e tutti i materiali da costruzione usuali.

Resistenza agli UV e agli agenti atmosferici: molto buona.

Resistenza chimica: ottimo per acidi e alcali inorganici diluiti, acqua saponosa e salata.

Altre applicazioni

Sigillatura e incollaggio in edilizia e costruzioni.

Specchi di fissaggio, battiscopa, pannelli in legno e modanature.

Incollaggio strutturale in presenza di vibrazioni.

Installazione di ventilazione e aria condizionata.

Applicazioni sanitarie.

W-S MASTIC

Informazioni relative all'uso, alla movimentazione, trasporto e stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Conservare lontano dal calore.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Durata: 12 mesi in cartuccia integra.

Il prodotto fresco viene eliminato con un solvente organico. Una volta indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare guanti e, se le mani si sporcano, lavarle con un detergente industriale quando il prodotto è ancora fresco. **NON LAVARE LE MANI CON SOLVENTI.**

La gomma ottenuta dalla vulcanizzazione può essere maneggiata senza alcun rischio.

Informazioni sull'utilizzo

Applicare con pistola manuale o pneumatica su superfici prive di polvere e grasso.

Tagliare l'ugello al diametro necessario per realizzare un cordone di spessore adeguato all'installazione.

Il cordone deve essere continuo, in caso di rottura o interruzione riprendere la linea del cordone a partire da 2 cm prima della fine.

Lisciare con acqua saponata, pressare opportunamente lo stucco sui supporti.

Procedura per l'unione dei teli WATER-STOP:

Posizionare i teli con una sovrapposizione di circa 5 cm per l'unione.

Applicare il WS Mastic in due cordoni continui paralleli all'interno della sovrapposizione e tra di essi un terzo cordone a zig-zag per aumentare la superficie di contatto. Utilizzare un ugello di circa 4 mm.

Abbassare il sormonto e premere con una spatola verso il bordo per un incollaggio uniforme.

Applicare un cordone sul bordo del giunto per formare uno strato sigillante.

Lisciare con una spatola inumidita con acqua saponata.

Per maggiori informazioni consultare il servizio.clienti@guru-italia.com